











ลอนยอดนิยม
(Most Popular Profiles)

รัศมีดัดโค้งต่ำสุด
(Minimum Radius)

โครงการที่ไว้วางใจ
(Reference Projects)


	TD 760	10 m
	BK 760 A	10 m
	BBC-U 760	10 m
	TRP 25-750 SS	10 m
	MKS 750 B	10 m
	KLIPLOK 700	12 m
	W 750	20 m
	T55DS	25 m
	V 750	25 m
	V 650	25 m
	B 200	
	B 300	
	B 400	
	B 400 Type II	
	B 600	

หมายเหตุ : กรณีรูปลอนอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ



© copyright, 042017 The data in this publication supersedes previous issue.

สวย...ทนนาน
ด้วยชั้นเคลือบ
MAXIL® Shield




หลังคาและผนังโปร่งแสง ชูปรางกลาส



บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
E-MAIL : marketing@ampelite.co.th WEBSITE : www.ampelite.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)



แผ่นหลังคาและผนังโปร่งแสงแอมเพิลไลท์ รุ่น SupraGlas® สี Snow Blue กระจายแสงธรรมชาติสม่ำเสมอ สวยงาม ทนทานยาวนานไม่น้อยกว่าหลังคาเหล็ก เหมาะกับอาคารที่ต้องการประหยัดพลังงานโดยใช้แสงธรรมชาติ และ ความทนทานเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน, คลังสินค้า, โรงเก็บเครื่องบิน, หลังคาคลุมสนามกีฬา เป็นต้น

Ampelite's SupraGlas® Translucent roof and wall sheets in Snow Blue color are **durable and long-lasting** sheets which provide uniform distribution of natural light into buildings. **Due to its cost saving potential, unrivaled durability, long lasting lifespan which is no less than metal material,** Ampelite's SupraGlas® are highly suitable for factories, warehouses, air hangars, sport stadium, etc.

ผลิตจากเรซินเกรดสูงพิเศษมาตรฐานออสเตรเลีย เสริมกำลังด้วยใยแก้วคุณภาพสูงสม่ำเสมอทั่วแผ่น ด้วยระบบ Distribution Disc Technology ผลิตตามมาตรฐาน AS 4256.3:2006 รับรองโดย SAI Global Licence No. SMKB 20629 และ มอก. 612-2549 น้ำหนัก 2400 กรัม/ตร.ม. ผิวบนเคลือบด้วยฟิล์ม MAXIL® Shield และ DuPont MELINEX® หนา 130 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบ 2 ชั้น รุ่น SupraGlas® จึงทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต และการกัดกร่อนของผิวหนังเป็นพิเศษ ผิวล่างเคลือบด้วยฟิล์ม DuPont MELINEX® เพื่อเพิ่มความทนทานการกัดกร่อน

Ampelite SupraGlas® Translucent roof and wall sheets are manufactured from Australian Standard certified, premium quality polyester resin. The resin is reinforced with anti-static glass fibre which is distributed evenly by Distribution Disc Technology in compliance with Australian standard AS 4256.3:2006, certified by SAI Global Licence No. SMKB20629 and Thai standard (TIS) 612-2549 specific weight 2400 gsm. **Top surface is coated with dual layer coating technology, 130 microns thick MAXIL® Shield and DuPont MELINEX® film,** to provide an extra protection against UV radiation and surface erosion. Bottom surface is coated with DuPont MELINEX® film which provides surface protection and corrosion resistance.

สี Color	โทนสี Shading	ปริมาณแสงส่องผ่าน Light Transmission	ปริมาณความร้อนส่งผ่าน Heat Transmission	สัมประสิทธิ์การบังเงา Shading Co-Efficient	น้ำหนักมาตรฐาน Nominal Weight	ระยะรับประกัน Warranty
Snow Blue		54%	47%	0.53	2400 gsm	30 ปี

หมายเหตุ : สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

คุณสมบัติพิเศษ (Key Features)



- สวยงาม ทนทานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี MAXIL® Shield
- Superior Durability with advanced MAXIL® Shield technology



- เคลือบผิวบนด้วย MAXIL® Shield และ DuPont MELINEX® หนา 130 ไมครอน ทนทานยาวนานเป็นพิเศษ
- Maximum protection and durability with 130 microns top coat of MAXIL® Shield and DuPont MELINEX® film.



- 2 Coats system เคลือบทั้งผิวบนและผิวล่าง คงรูปยาวนาน (ผิวชั้นล่างด้วยฟิล์ม DuPont MELINEX® เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากภายใน)
- 2 Coats system technology allows long-lasting sheets (Bottom surface is coated with DuPont MELINEX® for internal erosion protection)



- สะท้อน UV ได้มากกว่า 99.95 %
- Reflect more than 99.95% of incoming UV.




- ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นในเวลากลางวัน
- A cost-saving solution which saves electricity during daytime.

ระยะแปล&รวม (Maximum Span of Popular Profiles for Bolt and Boltless System)

Metal Sheet Fixing System	Profiles	2400 gsm	3050 gsm	3660 gsm
Bolt	TD 720, TD 760, T 75 LT, MKS 750B, TRP 25-750 SS	1700 mm	1900 mm	2200 mm
Boltless	KL 406, KL 700, KL 690, ULTIMA HI-RIB, W750	2000 mm	2200 mm	2400 mm
	W550, V650	2200 mm	2400 mm	2600 mm

ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ (Product Layer Coating)



2 COATS SYSTEM : Sheets are produced using superb coating on both top and bottom layers.

ข้อมูลทางเทคนิค (Physical Properties)

1	ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)	100 MPa
2	ความต้านทานแรงกระแทก (Impact Strength)	8 Joules
3	ค่าขยายตัวเมื่อโดนความร้อน (Thermal Expansion)	3.0×10^{-5} cm/cm°C
4	ความต้านแรงเฉือน (Shear Strength)	90 MPa
5	สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)	5500 MPa
6	ความต้านทานแรงกด (Compressive Strength)	135 MPa
7	ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)	150 MPa
8	ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	1.45
9	ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity)	0.158 watt/m°C
10	ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Recommended Service Temperature Range)	-20°C to 110°C
11	ความดูดซับน้ำ (Water Absorption)	0.2% in 24 hrs/26°C

มาตรฐานสินค้า (Certification)



มอก. 612-2549


AS 4256.3 : 2006

การรับประกัน (Warranty)



ข้อแนะนำการติดตั้ง (Installation Guide)

การติดตั้ง / Installation



1. ควรติดตั้งแผ่นเหล็กให้เต็มพื้นที่และเหลือช่องว่างสำหรับติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง นำแผ่นหลังคาโปร่งแสง มาวาง ให้ด้านข้างทั้งสองซ้อนทับบนแผ่นเหล็กแล้วจึงยึดด้วยสกรูต่อไป
Start metal roof installation first and leave opening for fiberglass sheets. Put the fiberglass sheets in place with both sides on the metal roof and screw.



2. ควรคำนวณรูสกรูก่อนทำการติดตั้ง เพื่อให้แผ่นหลังคาโปร่งแสงสามารถยึดหรือหดตัว โดยมีขนาดดังนี้ ขนาดรูสกรู (มม.) = $0.4 \times \text{ความยาวแผ่น (เมตร)} + \text{ขนาดแกนสกรู (มม.)}$ เช่น แผ่นหลังคาโปร่งแสงยาว 10 เมตร ขนาดแกนสกรู 4 มม. ขนาดของรูสกรู = $(0.4 \times 10) + 4 = 8$ มม.
Oversized holes must be pre-drilled. The basic calculation is 0.4 multiply by meter length of sheet plus shank diameter of screw. Example : 10 m Sheet = $(0.4 \times 10) + 4$ mm (screw) = 8 mm pre-drilled hole.



3. การติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงทุกแบบจะต้องใส่สกรูเกลียวยึดทุกสันลอน โดยให้แกนสกรู อยู่กึ่งกลางรูสกรู ที่เจาะไว้ก่อนและควรใส่แหวนยาง Ampelok Washer ขนาด 25 มม. เพื่อป้องกันการรั่วซึม
The fiberglass sheet must be screwed on every rib with 25 mm Ampelok washer. Screw must be placed at the center of the pre-drilled hole.



4. ถ้าต้องการต่อแผ่นหลังคาโปร่งแสง รอยต่อจะต้องอยู่บนแป หรือคร่าว ระยะต่อแผ่นอย่างน้อย 30 ซม. รอยต่อ จะต้องติดโฟมเคลือบขาว หรือยาด้วยกาซิลิโคนชนิดเป็นกลาง 2 แนว
Minimum end lapping is 30 cm and to be on top of purlin with two strip of lap seal tape or 2 continuous beads of clear non-hardening silicone sealant.

หมายเหตุ / Remark

1. กรณีที่หลังคาลาดเอียงน้อยกว่า 3 องศา ไม่ควรให้มีการต่อแผ่น (Avoid end lapping for roof slope less than 3 degrees.)
2. ความยาวที่เหมาะสมของแผ่นไม่ควรเกิน 15 ม. (Appropriate sheet length < 15 m to allow for thermal expansion.)